

作業時間&コスト削減に貢献！

# いきなりサフ& いきなりサフ専用レデュースー

従来、密着の悪い樹脂パーツ・PPバンパー等は最初にプライマーを塗布し、その後サフェーサーに軟化剤を入れ、塗布する工程が必要でした。【いきなりサフ】は樹脂プライマー、サフェーサー及び、軟化剤が一本化した一液型のプライマーサフェーサーです。時間・コストともに半分以下に削減できます。



左：0.8L 中央：420ml 右：1.6L (レデュースー)

**色調** いきなりサフ：グレー  
レデュースー：透明

**目的** プラスチックパーツのサフェーサー

**使用方法** 塗布面積：50～70g/m<sup>2</sup> 乾燥：約15分 ※気温や湿度により多少異なる場合があります。

1. 被塗面の油分、ワックス等の汚れをプラスチック前処理薬等で取り除いてください。
2. 【いきなりサフ】は【専用レデュースー】を混合し、スプレーしてください。  
※【いきなりサフ】100に対し、専用レデュースー80～100(容量比)の割合です。  
※塗装後、60℃で20～30分程 強制乾燥をすると、シーラー効果がアップします。
3. P600番以上で研磨してください。
4. 仕上げに必ず、上塗り塗装をしてください。

### 注意点

1. 被塗面に凹部分がある場合には、弊社の【ニューエイジパワーアップⅡ】を使用してください。
2. 気温の低い場合には、作業場を暖かくし、素材を温めてから塗装するようにしてください。
3. 湿度の高いときには、塗膜表面がブラッシングすることがあります。その場合は塗装を避けるか、必ず素材を温める等してから塗装し、塗装後は多少の熱をかけるようにしてください。
4. 希釈したものは使いきってください。
5. 洗浄にはラッカーシンナーをご使用ください。

### 特長

1. 超強力密着性、速乾性、柔軟性に優れている
2. 1本で樹脂プライマー・サフェーサーの2役
3. 時間・コストの大幅削減が可能

※カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。