

# 優れた密着力の強力充填接着剤 008ガラス接着剤



湿気硬化型の強力充填接着剤です。耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物  
性的強度はもちろん、特に密着力に優れています。  
強力性能と使いやすさでガラス脱着が容易にできるようになります。

**色調** ブラック

**目的** ガラスの接着、金属のシーリング

**用途** 自動車補修

**特長** 1. 速硬化型  
2. 肉やせ、だれ、発泡がない  
3. 優れた耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性

**容量** 333ml / 150g (150gはホワイトのみ)

**乾燥時間** 乾燥時間：24時間

※気温20℃・湿度60%の環境下での目安です  
※乾燥時間は気温、湿度、素材により異なる場合があります

## 使用方法

- ①元のガラスを外してください。
- ②段差部分に接着剤が残るので、スクレーパーなどできれいに取り除いてください。
- ③[Zクリーン]などの強力分解脱脂剤で拭き取ってください。
- ④はみ出しては困る部分は、あらかじめマスキングテープなどで保護してください。
- ⑤厚みが5～6mmになるように塗着してください。  
※ガラスを貼り付けた際【008ガラス接着剤】がはみ出るくらいの目安
- ⑥塗着後すぐにガラスをのせ、押し付け固定してください。  
※表側にははみ出してしまったら、塗料用シンナーをウエスなどに軽く含ませ拭き取ってください。  
※塗料用シンナーは溶解性が高いため接着剤、塗膜を溶かします。  
作業の際は、少量ずつウエスに含ませるとはみ出した落とす部分以外につかないように気を付けて作業してください。
- ⑦24時間程度の固定時間を取ってください。(気温20℃・湿度60%の環境下での目安)

## 注意点

- カートリッジ口の防湿膜に穴をあけてからノズルをセットしてください。
- 開封後は速やかに使用してください。
- 温度や湿度が低い時は、硬化に時間がかかる場合があります。その際は、温度や湿度が上がるように環境設定するか、乾燥時間を長く取るなど、条件を考慮してください。
- 冬場などの低温時は高粘度になり、カートリッジの押し出し圧が高くなり破裂する恐れがあります。できるだけ室温に戻しご使用ください。
- 先端ノズル口径は3mm以上でご使用ください。
- 直接肌に触れた場合には、シンナーなどで速やかに取り除いてください。
- 紫外線が当たる箇所への塗布は避けてください。
- エアージェンを使用する際には、使用後に残存圧が抜けやすい状態で使用してください。
- 強い力で押すと、底部から【008ガラス接着剤】がはみ出ることがあります。

※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

【販売元】

【製造元】

再生・延命化への技術革新——鉄、コンクリート……

**株式会社 染めQテクノロジー**

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地

TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)

E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com