

焼付け・常温対応型 強力一時防錆プライマー

2コート2ベークまで
※プライマーを塗布し上塗り塗装後、焼付けを行い
再度上塗りをし焼付けを行う塗装方法

ミッチャクロン EP・X

金属の強力防錆・コンクリートの劣化防止 常温乾燥・焼付いずれも

焼付け塗装(200°C/30分)用プライマーです。
錆面への一時防錆、各種金属や活性塗膜面への
プライマー、コンクリート面の補強にと、幅広い
用途に対応。
常温乾燥プライマーとしても使用できます。



左:3.7L/中:420ml/右16L

色調 クリヤー / ホワイト / ブラック ※420ml(エアゾール)はクリヤーのみ

目的 塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー
錆面への一時防錆プライマー

用途 ・塗装の塗り替え時
・密着の悪い金属への塗装時

塗布面積 16L: 約180 m² / 3.7L: 約40 m² / 420ml: 約2~2.5 m² (80g~100g/m²)

上塗りまでの乾燥時間 上塗りが溶剤系の場合: 20~30分程度 / 上塗りが水系の場合: 2時間程度
焼付け塗装の場合(自然乾燥): 30分程度 / 焼付け塗装の場合(ウェットウェット): 常温(20°C)で15分程度

耐熱温度 200°C/30分 (塗装時雰囲気温度)

使用方法

①素地調整

被塗面の油分、汚れ、水分、ホコリなどを完全に除去してください。不活性塗膜がある場合は、完全に除去してください。被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨するなどして除去してください。

②下塗り

スプレーガンで塗布する際は15~20cm程度離し、ダブルコート(往復でスプレーすること)で薄く均一に1~2回塗布してください。

・口径1.0mmのスプレーガンで80~100g/m²、乾燥膜厚は12~15 μm程度が目安です。

刷毛・ローラーを使用する際は、よくしごいてから、薄く均一に1回塗布してください。

※薄膜で十分な密着が得られますので、厚塗りは避けてください。

③乾燥(気温20°C・湿度60%の環境下での目安)

上塗りが溶剤系の場合: 20~30分程度

上塗りが水系の場合: 2時間程度

焼付け塗装の場合(自然乾燥): 30分程度

焼付け塗装の場合(ウェットウェット): 常温(20°C)で15分程度

※低温時(5°C以下)または極度に湿度が高い場合には、十分な密着が得られないおそれがあります。その場合には、被塗面を温めておくか、乾燥時間を長く取るなど、塗装条件を考慮してください。

④上塗り

使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。

注意点

- ミッチャクロンの厚塗りは避けてください。クボミ等への溜まりが生じた場合は、その部分が密着不良の原因となります。
- 時間の経過に伴い密着力が向上していきます。特に溶融亜鉛メッキの場合、上塗り後1週間は無理な力を加えないよう、取扱いにご注意ください。
- ラッカー系の塗料を使用する場合には、1度に厚塗りをしますとクラックがおきるおそれがありますので、乾燥時間を取りながら薄く塗り重ねてください。
- 焼付けの温度は徐々に昇温させてください。急激に高温にするとピンホールなどの原因となります。
- 溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ素材に塗布する際、被塗面の研磨はしないでください。

※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで異なります。

※乾燥時間は、気温20°C・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。

■塗装可能な被塗物と適正な上塗りについて

被塗面との密着性 (試験使用塗料:強溶剤速乾10:1アクリルウレタン)	アルミニウム※1・2(AL50P)	○
	アルマイト加工品	○
	ステンレス※1(SUS304・403) (一部鏡面肌除く)	○
	ガルバリウム	○
	銅	○
	スチール	○
	カラートタン※3	○
	焼付塗装塗膜※3	○
	電着塗装塗膜	○
	フッ素加工品※4	△
	化成皮膜処理物・ボンデ鋼板※5	○
	電気亜鉛メッキ※6・7	○
	溶融亜鉛メッキ※6	○
	鉛・真鍮・クロムメッキ	○
	コンクリート・モルタル	○
	ポリプロピレン(PP)	△
	ポリカーボネイト	△
	硬質塩ビ	△
	ABS※8	△
	FRP	○
	ポリ化粧版	○
	アクリル板	△
	メラミン化粧版	○
	ガラス・ホーロー	△
	磁器タイル (釉薬処理されているものを除く)	△
適正な上塗り	1液反応硬化型ウレタン塗料(弱・強溶剤)	○
	2液反応硬化型ウレタン塗料(弱・強溶剤)	○
	2液反応硬化型アクリルウレタン塗料(弱・強溶剤)	○
	1液型エポキシ塗料	○
	2液反応硬化型エポキシ塗料	○
	アクリルラッカー塗料	○
	ストレートアクリル塗料	△
	反応硬化型水性塗料	△
	アクリルエマルジョン	△
	メラミン焼付け塗料(150°C程度)	○
	アクリル焼付け塗料(180°C程度)	○
	エポキシ焼付け塗料(180°C程度)	○
	粉体焼付け塗料(200°C程度)	○
	UV塗料	△
	アクリルシリコン※9	△
	合成ペンキ フタル酸エナメル塗料	○
	2液反応硬化型フッ素塗料(弱・強溶剤)	○

表記中の記載内容は、気候や、素材の状態、作業環境等によって変化する可能性があります

作業中にご参考いただく一資料としてご利用下さい

※1 アルミ(一般使用品)、ステンレス(SUS304・403)以外の非鉄金属に使用する場合は、お問い合わせください

※2 アルミニウム合金は一部密着性の弱い物がある為、使用前にお問い合わせください

※3 被塗面に使用している塗料により異なる為、塗装前にテストを行ってください ※4 表面のフッ素を除去してください

※5 ラッカー塗料は厚塗り厳禁です ※6 亜鉛処理後、酸化被膜が形成したものに塗装可能です

※7 被塗面の処理方法により密着性が異なる可能性があります ※8 素材の硬度により溶剤で素材を傷める可能性があります

※9 お問い合わせください

・ホーローに使用する場合は、お問い合わせください

・素材の表面にフッ素処理などの表面加工がされている場合は、除去してからご使用ください

・シリコンが含まれる素材には使用しないでください

・水が溜まる場所への使用については、お問い合わせください

■ミッチャクロンEP・X標準仕様

工 程	塗料・塗布量・塗装方法
1. 素地調整	塗装面の汚れ(サビ、油、水分、ホコリ)を溶剤、サンドペーパーなどで除去
2. 下塗り	ミッチャクロンEP・Xを塗布、塗布量は80~100g/m ² 、塗装方法は、スプレー(刷毛、ローラーも使用可能)
3. 乾燥	焼付け塗装の場合(自然乾燥):30分程度 焼付け塗装の場合(ウェットウェット):常温(20°C)で15分程度
4. 上塗り	個別上塗りの仕様により塗装

■性状

項目	性 状	
容器内の性状	クリヤー/ホワイト/ブラック 液溶液	
比重	0.90	
標準塗布量	80~100g/m ² (乾燥膜厚:12~15μm)	
作業方法	吹付塗装・刷毛塗装・ローラー塗装	
指触乾燥	10分(気温20°C・湿度60%の環境下)	
上塗り可能時間	自然乾燥	30分(気温20°C・湿度60%の環境下)
	ウェット・ウェット	15分(気温20°C・湿度60%の環境下)
貯蔵安定性	12ヶ月間異常なし(気温20°C・湿度60%の環境下)	

■塗膜性能試験データ

項目	試験内容	結 果
付着性	1mm×1mm のゴバン目セロテープテスト	100/100
耐衝撃性	Dupon 式 1/2inch 500g 50cm	合格
耐屈曲性	3mmφ 180° 折り曲げ	合格
耐熱性	180°C 30 分	異常なし
耐水性	20°C 水道水 240 時間浸漬	異常なし
耐塩水性	35°C 5% 塩化ナトリウム 400 時間噴霧	異常なし
耐アルカリ性	20°C 2% 水酸化カルシウム 48 時間浸漬	異常なし

被塗物 : SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)

工 程 : ①被塗面脱脂

②ミッチャクロン EP・X 塗布

③上塗りアクリル焼付け(180°C/20 分 乾燥)

自然乾燥 7 日間

【販売元】

【製造元】

再生・延命化への技術革新 — 鉄、コンクリート…

株式会社染めQテクノロジイ

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地

TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)

E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com