

床塗料の上塗りに 耐候床041

屋外でも長期間きれいに発色！ 耐久性もアップ！

耐候性、耐久性に優れた塗膜を形成。紫外線による【床塗料】の劣化を防ぎ長期的に美装性を保ちます。



目的 【床塗料】の上塗り

容量 5kg セット (主剤 4kg・硬化剤 1kg)

塗布面積 約 20㎡ (250g/㎡)

乾燥膜厚 110μm

混合比率 主剤 4：硬化剤 1 (重量比)

可使時間 約 1時間 (気温 20℃の環境下)

※夏場約 15分・冬場約 90分を目安に調整

歩行可能時間 約 8時間

特長 ・耐候性、耐久性に優れた塗膜を形成
・床塗料の耐久性アップ
・屋外でも塗膜の劣化を防ぐ

使用方法

- 弊社【床塗料】の上塗りとしてご使用ください。
- ※【床塗料】を塗布後、8時間以上経過してからご使用ください。
- ※高耐候ホワイトを使用した際は16時間以上経過してからご使用ください。
- ※塗布後1週間以上経過した場合は、ペーパーをあて足付けをしてください。
- ①床の汚れ、油分をしっかりと除去してください。
- ②塗装範囲以外をマスキングテープで養生してください。
- ③混合前に主剤を電動攪拌機などで粘度が均一になるまで攪拌してください。
- 硬化剤は、缶を振ってからご使用ください。
- ④主剤・硬化剤を4:1(重量比)で混合し、電動攪拌機などで3~5分程度よく混ぜ合わせてください。
- ※夏場等の高温時には可使時間が短くなりますので、ご注意ください。
- ⑤刷毛またはローラー(短毛)で塗装し、乾燥させてください。
- ⑥使用後の容器、工具類は【APレデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。

使用上の注意

- 希釈をする場合は、【APレデューサー】を主剤・硬化剤を混合した重量に対し5%を限度にご使用ください。
- ご使用の際は、十分に換気してください。
- 使用後はしっかりと蓋をし、1~2ヶ月の間に使い切るようにしてください。

カラー

色見本 ※イメージ											調色対応 日塗工 色番号で 指定
名称	グリーン	ライト グリーン	グレー	ライト グレー	スカイ ブルー	オレンジ	イエロー	アイボリー	ブラウン	ホワイト	
日塗工色番号 ※近似色	42-50L	39-60L	N-60	N-75	69-50T	12-50V	19-75X	22-80H	09-40L	N-95	※10セット以上の 発注単位です。

※色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。 ※床の状態によっては、色やツヤなど仕上がりが異なる事があります。

※調色品は、同色で10セット以上からの発注です。 ※耐候床041は床塗料シリーズとは、多少色が異なります。

※塗布面積は1回塗りの際の目安です。床の状態や作業方法、塗装ロス等で多少異なります。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

【販売元】

【製造元】

再生・延命化への技術革新 ― 鉄、コンクリート…

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地

TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)

E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com