

スポット溶接にも使える変性シリコンタイプ！ 008シーリング剤



333ml

湿気硬化型のシーリング剤です。

耐熱・耐寒性に優れ、硬化後、弾性被膜を形成します。亜鉛メッキ鋼板、アルミ板、ポリエステルパテ面などへ直接塗着でき、塗着後2時間で上塗りが可能。

また、通電性が良く、スポット溶接部分の充填剤として使用できます。その上、有害物質を一切排出しません。

色調 ホワイト・アイボリー

目的 金属のシーリング

用途 自動車補修、亜鉛メッキ鋼板、アルミ板
ポリエステルパテ面

特長

1. 作業性抜群
2. 速乾硬化型
3. 上塗りにアクリル焼き付けが可能

容量 333ml

耐熱温度 180℃ (塗装時雰囲気温度)

乾燥時間 指触乾燥：約 15 分
硬化乾燥：約 2 時間

※気温 20℃・湿度 60%の環境下での目安です
※乾燥時間は気温、湿度、素材により異なる場合があります

使用方法

- ①被塗面の油分、汚れ、水分、ホコリなどを完全に除去してください。
- ②かまぼこ状に塗着してください。5mm以上厚く塗着した方が、薄付けするよりも早く硬化します。
- ③2時間程度乾燥させます。(気温20℃・湿度60%の環境下での目安)
※焼付け塗装を行う場合は、24時間以上乾燥させてください。
- ④使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。

注意点

- かまぼこ状に充填し、2～3mm以上の厚みをつけてください。薄くのばして付けた場合、乾燥不良を起こすことがあります。
- 塗着後、2時間程度 (焼付け塗装の場合は24時間以上) 乾燥時間をおいてなるべく早く上塗り塗装を行ってください。(乾燥時間は、気温20℃・湿度60%環境下での目安)
- 塗着後、長期間あけてから上塗り塗装をすると、密着不良の原因となるおそれがあります。
- 湿度の低い環境で使用する場合は、硬化に時間がかかります。
- 2色塗り分けをする場合は、まず1色目を完全に硬化させてください。その後【008シーリング剤】部分を粘着力の弱いドラフティングテープなどでマスキングをし、その上から通常のマスキングテープを貼り2色目を塗装してください。マスキングテープは塗装後すぐに剥がしてください。
- アルキッド樹脂系塗料の上塗りは乾燥が遅くなることがありますのでご注意ください。
- 上塗りにフタル酸系塗料は、使用できません。
- カートリッジ口の防湿膜に穴をあけてからノズルをセットしてください。
- 開封後は速やかに使用してください。
- 冬場などの低温時は高粘度になり、カートリッジの押し出し圧が高くなり破裂する恐れがあります。できるだけ室温に戻して使用ください。
- 先端ノズル口径は3mm以上でご使用ください。
- 直接肌に触れた場合には、シンナーなどで速やかに取り除いてください。
- 紫外線が当たる箇所への塗布は避けてください。
- 焼付け塗装の際は、24時間以上乾燥させてください。温度は急にかけるのではなく、徐々に上げていき最大180℃までとしてください。
- 乾燥後は通電しなくなるので、スポット溶接に使用する場合は、溶接作業に入る前に充填してください。
- エアーガンを使用する際には、使用後に残存圧が抜けやすい状態で使用してください。
- 強い力で押すと、底部から【008シーリング剤】がはみ出ることがあります。

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
E-mail:support@somayq.com <https://somayq.com/>

【販売元】