細やかなクラック補修に

GOANZEN フィラー

なめらか

パテのようにコテなどでしっかりと押し込むことで、 補修剤の浸透しにくいへアクラックなどでも、深部 まで浸透しガッチリ固めて補強します。



特長 1. 深く入ったクラックでもパテの様に押し込むことで

3. 速乾性、面倒な工程もなく抜群の作業性4. 安全性が高く、臭いの少ない水性

※【床塗料シリーズ】を使用してください

深部から補修可能

5. 上塗りも可能

【販売元】

2. 耐衝擊性、耐薬品性、耐溶剤性

- 容量 1kg セット(グリーン・ライトグリーン・コンクリ色)
- 色調 アスファルト色・コンクリ色・アイボリー
- 目的 細かいクラックの補修
- 用途 コンクリート床のクラック補修
- 混合比率 主剤:硬化剤/1:1(重量比)
- 乾燥時間 上塗りまでの乾燥時間:約30分
 - 上塗りをしない場合の歩行可能時間:約3時間 上塗りをしない場合の歩行可能時間:約3時間
 - ※乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60℃の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
 - ※夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
 - ※冬場などの低温時は、硬化に24時間以上かかる場合があります。
 - ※紫外線の影響で黄変する場合があります。

使用方法

- ①補修箇所及び周辺のホコリやゴミなどを掃除し、油分や水分がたまっている場合は除去してください。
- ②使用箇所以外をマスキングテープやマスカーなどで養生してください。
- ③混合前に主剤・硬化剤をそれぞれ、粘度が均一になるまで撹拌してください。
- ④主剤・硬化剤を1:1(重量比)で混合し1~2分程度よく混ぜ合わせてください。
- ⑤クラック、欠損箇所にヘラやこてなどで延ばし、表面を平らに仕上げてください。
- ※作業後30分以内にマスキングテープやマスカーを剥がしてください。
- ⑥使用後の容器、工具類は、使用後すぐに水で洗浄してください。
- ※硬化してしまった場合は、ラッカーシンナーで洗浄してください。

注意点

- ●混合後は、そのまま容器内に入れておくと反応が急激に進むため、手早く使い切ってください。
- 直射日光の当たらない冷暗所に保管しお早目に使い切るようにしてください。また開封後はしっかり蓋をして密封してください。

□掲載している内容の一部及びすべてについて、無断で転写、転用、編集、改変、販売などの二次利用を固く禁じます。 □掲載している内容は、予告なく変更する場合があります。

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り 一 あらゆるモノの再生・補強・延命化も



〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31 TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代) https://somayq.com/