

広範囲のクラック、欠損補修に GOANZEN フィラー ザラザラ

深く入ったクラックでもコンクリートの深部まで浸透し密着。
頑強な床を長期間形成します。臭いも少なく環境にやさしい
水性タイプで安心してご使用いただけます。



容量・色調 7kg セット (グリーン・ライトグリーン・コンクリ色)
1.4kg セット (グリーン・コンクリ色)

目的 コンクリートやアスファルトに入った
広範囲のクラック、欠損箇所の補修

用途 コンクリート床のクラック、欠損補修

混合比率 主剤：硬化剤：P剤 / 1：1：5 (重量比)

※専用促進剤は主剤の重量に対し5%を限度にご使用ください。

乾燥時間 指触乾燥：約4～5時間 / 完全乾燥：約12時間

専用促進剤を使用した際の乾燥時間 / 指触乾燥：約1～2時間 / 完全乾燥：約3時間

※乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。

※夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。

※冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。

※紫外線の影響で黄変する場合があります。

- 特長**
1. わずかな隙間まで浸透し密着硬化
 2. 耐衝撃性、耐薬品性、耐溶剤性
 3. グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできる
 4. 安全性が高く、臭いも少ない水性
 5. 上塗りも可能

※【床塗料シリーズ】を使用してください

使用方法

①補修箇所及び周辺のコリやゴミなどを掃除し、油分や水分がたまっている場合は除去してください。

②使用箇所以外をマスキングテープやマスカーなどで養生してください。

③混合前に主剤をよく振って攪拌してください。

④主剤・硬化剤を1：1(重量比)で混合し1～2分程よく混ぜ合わせてください。

⑤主剤・硬化剤を混合後、P剤を主剤1に対して5の割合(重量比)で入れ、混ぜ合わせてください。

※1～2分経過頃から硬化が始まるため手早く行ってください。

【専用促進剤を使用する場合】

主剤・硬化剤・P剤を混合したものに専用促進剤を入れ、手早く全体になじませます。

※専用促進剤は、主剤の重量に対し5%を限度にご使用ください。

※気温によって硬化速度が変わります。高温時には少量ずつ硬化の状態を確認しながら混合してください。

※急激に硬化が始まる為、専用促進剤は作業直前に入れてください。

⑥クラック、欠損箇所に素早く流し込み、ヘラやこてなどを使用し表面を平らにし乾燥させます。

※欠損箇所が大きい場合は、先に粗目の砂利を敷き詰め埋めることで作業効率が上がります。

※作業後30分以内にマスキングテープやマスカーを剥がしてください。

⑦使用後の容器、工具類はラッカーシンナーで洗浄してください。

注意点

●上塗りをする場合は、12 時間以上経過してから塗装してください。

●混合後は、そのまま容器内に入れておくと反応が急激に進む為、手早く使い切ってください。

●P剤は粒子が細かく風で飛び散る恐れがあるので注意してください。

●直射日光の当たらない冷暗所に保管しお早目に使い切るようにしてください。

また開封後はしっかり蓋をして密封してください。

GOANZEN フィラー ザラザラ 専用促進剤

※別売り

硬化時間を
短縮します。

色調 クリヤー
容量 100g



(一社)日本塗料工業会登録

登録番号 T18043

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

問い合わせ先 <https://toryo.or.jp>

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・補強・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
<https://sodayq.com/>

【販売元】