

作業時間&コスト削減に いきなりサフ

プライマーとサフェーサーが一本化 作業工程の大幅短縮が可能に

樹脂プライマーとサフェーサーが一本化した、一液型のプライマーサフェーサーです。

従来、何工程も必要だった樹脂パーツやPPバンパーなどへの塗装を1工程で完了することが可能に。

時間、コストともに削減できます。



色調 グレー

目的 自動車用樹脂パーツ、プラスチックパーツの
プライマーサフェーサー（PEなど一部素材を除く）

塗布面積 420ml：約3㎡（50～70g/㎡）

※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで多少異なります。

指触乾燥 約15分

上塗りまでの乾燥時間 約4時間

※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。

使用方法

- ①被塗面の油分、ワックスなどの汚れを取り除いてください。
- ②使用前に容器に入っているビー玉がしっかりと動くまで2～3分程度よく振ってください。
使用中も時々振ってご使用ください。
- ③4時間程度乾燥後、600番以上のペーパーで研磨し肌調整を行います。
- ④使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。状況に合わせて調整してください。
※一度に厚塗りをしないでください。

注意点

- 攪拌不足は不具合の原因になります。
- 被塗面に凹部分がある場合には、バンパー用のパテなどを使用してください。
- 気温の低い場合には、作業場を暖かくし、素材を温めてから塗装するようにしてください。
- 低温時や硬化反応中に塗膜表面に結露・湿気が加わると、ブラッシング現象を起こすことがあります。
- プラスチックに溶剤系の脱脂剤を使用すると素材が痛むおそれがあります。必ず水性脱脂剤を使用してください。
- 開封後はしっかりと蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るようにしてください。

用途 ・自動車塗装

- 特長**
1. 超強力密着性、速乾性、柔軟性
 2. 1本で樹脂プライマー・サフェーサーの2役
 3. 時間・コストの大幅削減が可能

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

いきなりサフ エアゾール

登録番号 T18006

(株)日本塗料工業会登録：https://toryo.or.jp

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
E-mail:support@somayq.com https://somayq.com/

【販売元】