

小キズ・素穴埋め用 拾いパテ アルミスポットパテ(一液型)

サフェーサーやパテの上に使用して上塗りの
吸い込みをシャットアウト！
ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、
密着性と研磨性に優れ、小さなキズや素穴
埋めに最適な拾いパテです。



色調 ライトブラウン

目的 パテやサフェーサーの素穴埋め

用途 自動車補修・建築・工業系
パテやサフェーサーのす穴埋め、小傷埋め

特長 1. ヘラのびがスムーズで塗り重ねがしやすい
2. キメ細かく素穴ができない
3. 優れた密着性、研磨性
4. 上塗り後のツヤムラがでにくい

容量 240g

耐熱温度 130℃(塗装時雰囲気温度)

乾燥時間 指触乾燥：約 15 分 / 乾燥時間：約 60 分 (研磨までに必要な乾燥時間)
※気温 20℃・湿度 60%の環境下での目安です
※乾燥時間は気温、湿度、素材により異なる場合があります

使用方法

- ①被塗面の油分・水分・ホコリなどを完全に除去してください。
- ②パテやサフェーサーをそれぞれの仕様に従い研磨し、ダストを除去してください。
- ③使用前にパテをよくもみ粘度を均一にしてください。
- ④パテは一度に厚付けせず、薄く塗り重ねるようにヘラ付けしてください。
- ⑤60分程度乾燥後、80～120番のペーパーで研磨してください。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。状況に合わせて調整してください。
- ※水研ぎ後は、水切り乾燥を十分に行ってください。
- ⑥使用後の容器・工具類は、ラッカーシンナーで洗浄してください。

【パテの上に直接上塗りをする場合】

- ①60分程度乾燥後、240～320番のペーパーで研磨し肌調整を行い、被塗面の汚れやダストを除去してください。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。状況に合わせて調整してください。
- ②使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。

注意点

- 十分に揉みほぐしてから使用してください。
- 塗装面に結露など水分が付着している場合は、乾いたウエスでパテ付け面を拭いてから作業をしてください。
- 温度の低い場合、被塗面を温めてからパテ付けを行ってください。
- 使用後はキャップ内部、チューブの口を清掃してから密閉して、直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るようにしてください。

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
E-mail:support@somayq.com <https://somayq.com/>

【販売元】