

作業時間&コスト削減に

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆適合

いきなりサフ / いきなりサフ専用レデューサー

プライマーとサフェーサーが一本化
作業工程の大幅短縮が可能に

樹脂プライマーとサフェーサーが一本化した、
一液型のプライマーサフェーサーです。

従来、何工程も必要だった樹脂パーツやPP
バンパーなどへの塗装を 1 工程で完了するこ
とが可能に。

時間、コストともに半分以下に削減できます。



いきなりサフ
左: 0.8L
中: 420ml
右: 3.5kg



いきなりサフ専用レデューサー
左: 1.6L / 右: 3.7L

- 色調** いきなりサフ: グレー
いきなりサフ専用レデューサー: クリヤー
- 目的** 自動車用樹脂パーツ、プラスチックパーツの
プライマーサフェーサー (PE など一部素材を除く)

用途 ・自動車塗装

塗布面積 3.5kg: 約 50 m² / 0.8L: 約 15 m² / 420ml: 約 3 m² (50 ~ 70g / m²)
※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで多少異なります。

指触乾燥 約 15 分

上塗りまでの乾燥時間 約 4 時間

※乾燥時間は、気温 20°C・湿度 60% の環境下での目安です。

使用方法

- 被塗面の油分、ワックスなどの汚れを取り除いてください。
- ご使用前に【いきなりサフ】をしっかりと攪拌してください。
【いきなりサフ】100 に対して【専用レデューサー】を 80 ~ 100 (容量比) の割合で混合し、スプレーガンを使用し塗布してください。
【いきなりサフエアゾール】は、使用前に容器に入っているビー玉がしっかりと動くまで 2 ~ 3 分程度よく振ってください。
使用中も時々振ってご使用ください。
- 使用後の工具類は【いきなりサフ専用レデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。
- 4 時間程度乾燥後 (気温 20°C・湿度 60% の環境下での目安)、600 番以上のペーパーで研磨し肌調整を行います。
- 使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。

注意点

- 攪拌不足は不具合の原因になります。
- 被塗面に凹部分がある場合には、弊社製品【ニューエイジパワーアップII】を使用してください。
- 気温の低い場合には、作業場を暖かくし、素材を温めてから塗装するようにしてください。
- 低温時や硬化反応中に塗膜表面に結露・湿気が加わると、ブラッシング現象を起こすことがあります。
- 希釈したものは使いきってください。
- プラスチックに溶剤系の脱脂剤を使用すると素材が痛むおそれがあります。必ず水性脱脂剤を使用してください。

- 特長**
- 超強力密着性、速乾性、柔軟性
 - 1 本で樹脂プライマー・サフェーサーの 2 役
 - 時間・コストの大幅削減が可能

※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

【販売元】

【製造元】

再生・延命化への技術革新 — 鉄、コンクリート…

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地

TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)

E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com