

# 小キズ・素穴埋め用 拾いパテ アルミスポットパテ(一液型)

サフェーサーやパテの上に使用して上塗りの  
吸い込みをシャットアウト！  
ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、  
密着性と研磨性に優れ、小さなキズや素穴  
埋めに最適な拾いパテです。



**色調** ライトブラウン

**目的** パテやサフェーサーの素穴埋め

**用途** 自動車補修・建築・工業系  
パテやサフェーサーのす穴埋め、小傷埋め

**特長** 1. ヘラのびがスムーズで塗り重ねがしやすい  
2. キメ細かく素穴ができない  
3. 優れた密着性、研磨性  
4. 上塗り後のツヤムラがでにくい

**容量** 240g

**耐熱温度** 130℃(塗装時雰囲気温度)

**乾燥時間** 指触乾燥：約 15分  
上塗り可能時間：約 60分  
※気温 20℃・湿度 60%の環境下での目安です  
※乾燥時間は気温、湿度、素材により異なる場合があります

## 使用方法

- ①被塗面の油分・水分・ホコリなどを完全に除去してください。
  - ②パテやサフェーサーをそれぞれの仕様に従い研磨し、ダストを除去してください。
  - ③使用前にパテをよくもみ粘度を均一にしてください。
  - ④パテは一度に厚付けせず、薄く塗り重ねるようにヘラ付けしてください。
  - ⑤15分程度乾燥後、80～120番のペーパーで研磨してください。
- ※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。状況に合わせて調整してください。
- ※水研ぎ後は、水切り乾燥を十分に行ってください。
- ⑥使用後の容器・工具類は、ラッカーシンナーで洗浄してください。

## 【パテの上に直接上塗りをする場合】

- ①パテが完全硬化後、240～320番のペーパーで研磨し肌調整を行い、被塗面の汚れやダストを除去してください。
- ②使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。

## 注意点

- 十分に揉みほぐしてから使用してください。
- 湿度の高い場合、被塗面に結露が発生することがありますので、乾いたウエスでパテ付け面を拭いてから作業をしてください。
- 湿度の低い場合、被塗面を温めてからパテ付けを行ってください。
- 使用後はキャップ内部、チューブの口を清掃してから密閉し保管してください。

※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

【販売元】

【製造元】

再生・延命化への技術革新 ― 鉄、コンクリート…

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地

TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)

E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com