

高い安全性の高性能水系プライマー ミツチャクロン AQUA

ペーパー研ぎなしでもしっかり密着
ニオイも少なく室内でも

水溶性でありながら他のミツチャクロンシリーズ同様に
長期耐久の特性を有する強力密着プライマーです。
水系のため匂いもなく、室内でも安心して使用できます。



左：300ml（エアゾール） / 右 1L

色調 乳白色（乾燥後透明になります）

目的 塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー

用途 ・家具や小物類の塗装時に
・PPなどの樹脂素材への塗装時に

塗布面積 1L：約9～12㎡ / 300ml：約1.4～1.7㎡（80g～100g/㎡）

上塗りまでの乾燥時間 上塗りが溶剤系の場合：2時間以上
上塗りが水系の場合：1時間以上

使用方法

①素地調整

被塗面の油分、汚れ、水分、ホコリなどを完全に除去してください。不活性塗膜がある場合は、完全に除去してください。被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨するなどして除去してください。

②下塗り

スプレーガンで塗布する際は15～20cm程度離し、ダブルコート（往復でスプレーすること）で薄く均一に1～2回塗布してください。

・口径1.0mmのスプレーガンで80～100g/㎡、乾燥膜厚は7～12μm程度が目安です。

刷毛・ローラーを使用する際は、よくしごいてから、薄く均一に1回塗布してください。

※薄膜で十分な密着が得られますので、厚塗りは避けてください。

③乾燥（気温20℃・湿度60%の環境下での目安）

上塗りが溶剤系の場合・・・2時間以上

上塗りが水系の場合・・・1時間以上

※低温時（5℃以下）または極度に湿度が高い場合には、十分な密着が得られないおそれがあります。その場合には、被塗面を温めておくか、乾燥時間を長く取るなど、塗装条件を考慮してください。

④上塗り

使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。

※水性塗料をご使用になる場合、塗膜の締まりに時間がかかることがあるためご注意ください。

注意点

- ミツチャクロンの厚塗りは避けてください。クボミなどへの溜まりが生じた場合は、その部分が密着不良の原因となります。
- 時間の経過に伴い密着力が向上していきます。特に溶融亜鉛メッキの場合、上塗り後1週間は無理な力を加えないよう、取扱いにご注意ください。
- ラッカー系の塗料を使用する場合には、1度に厚塗りをしますとクラックがおきるおそれがありますので、乾燥時間を取りながら薄く塗り重ねてください。
- 電気亜鉛メッキ素材に塗布する際、被塗面の研磨はしないでください。

特長

1. 環境にやさしい（アルコール以外の溶剤不使用）
2. 多種多様な素材に使用することが可能
3. ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能（一部を除く）
4. ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合
5. 原液のまま使用できる一液タイプ
6. 手軽に使えるエアゾールタイプも

■塗装可能な被塗物と適正な上塗りについて

被塗面との密着性 (試験使用塗料・強溶剤速乾 1:1アクリルウレタン)	アルミニウム※1・2 (AL50P)	○
	アルマイト加工品	△
	ステンレス※1(SUS304・403) (一部鏡面肌除く)	○
	ガルバリウム	○
	銅	○
	スチール	△
	カラートタン※3	○
	焼付塗装塗膜※3	○
	電着塗装塗膜	○
	フッ素加工品※4	○
	化成皮膜処理物・ボンデ鋼板※5	○
	電気亜鉛メッキ※6・7	○
	溶融亜鉛メッキ	△
	鉛・真鍮・クロムメッキ	○
	コンクリート・モルタル	○
	ポリプロピレン(PP)※8	○
	ポリカーボネイト	○
硬質塩ビ	○	
ABS※8	○	
FRP	○	
ポリ化粧板	○	
アクリル板	○	
メラミン化粧板	△	
ガラス	△	
磁器タイル (釉薬処理されているものを除く)	○	
適正な上塗り	1液反応硬化型ウレタン塗料(弱・強溶剤)	○
	2液反応硬化型ウレタン塗料(弱・強溶剤)	◎
	2液反応硬化型アクリルウレタン塗料(弱・強溶剤)	◎
	1液型エポキシ塗料	○
	2液反応硬化型エポキシ塗料	○
	アクリルラッカー塗料	◎
	ストレートアクリル塗料	△
	反応硬化型水性塗料	○
	アクリルエマルジョン	○
	メラミン焼付け塗料(150℃程度)	△
	アクリル焼付け塗料(180℃程度)	△
	エポキシ焼付け塗料(180℃程度)	△
	粉体焼付け塗料(200℃程度)	△
UV塗料	△	
合成ペンキ フタル酸エナメル塗料	△	
2液反応硬化型フッ素塗料(弱・強溶剤)	○	

表記中の記載内容は、気候や、素材の状態、作業環境などによって変化する可能性があります
作業中にご参考いただく一資料としてご利用下さい

- ※1 アルミ(一般使用品)、ステンレス(SUS304・403)以外の非鉄金属に使用する場合は、お問い合わせください
- ※2 アルミニウム合金は一部密着性の弱い物がある為、使用前にお問い合わせください
- ※3 被塗面に使用している塗料により異なる為、塗装前にテストを行ってください ※4 表面のフッ素を除去してください
- ※5 ラッカー塗料は厚塗り厳禁です ※6 亜鉛処理後、酸化被膜が形成したものに塗装可能です
- ※7 被塗面の処理方法により密着性が異なる可能性があります
- ※8 PPやABSなど樹脂素材面に使用になる際は、400番程度の研磨パッドを使用し水系脱脂剤での脱脂をお勧めします
- ・素材の表面にフッ素処理などの表面加工がされている場合は、除去してからご使用ください
- ・シリコンが含まれる素材には使用しないでください
- ・水が溜まる場所への使用については、お問い合わせください
- ・ご使用前に目立たない箇所を試し塗りをして、素材への影響や付着性など異常がないことをご確認ください

■ミツチャクロンAQUA仕様

工程	塗料・塗布量・塗装方法
1. 素地調整	塗装面の汚れ(サビ、油、水分、ホコリ)を溶剤、サンドペーパーなどで除去
2. 下塗り	ミツチャクロンAQUAを塗布、塗布量は80~100g/m ² 、塗装方法は、スプレー、刷毛、ローラー可
3. 乾燥	上塗りが溶剤系の場合：2時間以上 上塗りが水系の場合：1時間以上
4. 上塗り	個別上塗りの仕様により塗装

■性状

項目	性状
容器内の性状	乳白色液状
比重	0.94
塗布量	80~100g/m ² (乾燥膜厚:7~12μm)※原液タイプ
作業方法	吹付塗装、刷毛塗装、ローラー塗装
指触乾燥	15分(気温20℃・湿度60%の環境下)
上塗り可能時間	40分以上(気温20℃・湿度60%の環境下)
貯蔵安定性	12ヶ月間異常なし(気温20℃・湿度60%の環境下)

■塗膜性能試験データ

項目	試験内容	結果
付着性	1mm×1mmのゴバン目セロテープテスト	100/100
促進耐候性	ウェザーメーター 1,000時間	異常なし
屋外暴露	2年間 二次密着 100/100	異常なし
耐衝撃性	Dupon式 1/2inch 500g 50cm	合格
耐屈曲性	3mmφ 180° 折り曲げ	合格
耐水性	20℃ 水道水 240時間浸漬	異常なし
耐アルカリ性	20℃ 2%水酸化カルシウム 48時間浸漬	異常なし

被塗物：SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)
上塗り：10：1アクリルウレタン塗料

- 工程：①被塗面脱脂
②水系ミツチャクロン AQUA 塗布(スプレーガン塗装)
40分乾燥(気温20℃・湿度60%環境下)
③上塗り10：1アクリルウレタン塗料(スプレーガン塗装)
自然乾燥7日間

■環境に配慮した密着剤

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆	
ミツチャクロン AQUA	登録番号 T18049
ミツチャクロン AQUA エアゾール	登録番号 T18050

(社)日本塗料工業会登録：http://www.toryo.or.jp

【開発・製造元】

人の生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL-0280-80-0005(代) FAX-0280-80-0006(代)
E-mail:support@somayq.com https://www.somayq.com

【販売元】