

「床塗料シリーズ 密着!! コンクリには」塗装仕様

【材料一覧表】

商品名	材料	希釈
床塗料シリーズ 密着!! コンクリには	二液型ポリアミド硬化型エポキシ樹脂塗料	専用レデュサーを使用し、最大5%
EPレデュサー	エポキシ専用シンナー	-

【塗装仕様】

■モルタル・コンクリートの場合

素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・エフロレッセンス、ゴミ、汚れなど付着物を除去し、含水率10%以下の乾燥した床にしてください ・表面に油脂が付着している場合は脱脂作業を行ってください ・浸み込んで脱脂しきれない場合は【床塗料シリーズ 密着!!油まみれでも】をご使用ください ・新設コンクリートの場合、打設後1ヶ月以上経過後、レイタンス(脆弱素地)をポリッシャー等で除去してください ・表面強化剤や鏡面仕上げ、一体型仕上げ等の特殊な床面の場合、ダイヤモンドディスク等で表面研磨処理をしてください 									
塗装	商品名	塗回数 (回)	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	塗布量 (g/m ² /回)	乾燥膜厚 (μm/m ² /回)	指触乾燥 (※1)	最終養生 (※2)
	床塗料シリーズ 密着!!コンクリには	2回	10色(カタログ参照) その他調色対応可	主剤 1 硬化剤 1	0-5%	中毛ローラー 刷毛	250~300	125-150	3h	8h

■塗替えの場合(旧塗膜)

素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・表面のゴミ、汚れ、油脂などの付着物を除去してください ・表面に油脂が付着している場合は脱脂作業を行ってください ・脱脂しきれない場合は【床塗料シリーズ 密着!!油まみれでも】をご使用ください ・旧塗膜の剥がれる恐れがある部分、シンナーで溶ける旧塗膜の場合はスクレーパー・剥離剤などで塗膜を完全に除去してください ・剥離して素地に塗装する場合は2回塗りですら仕上げてください 									
塗装	商品名	塗回数 (回)	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	塗布量 (g/m ² /回)	乾燥膜厚 (μm/m ² /回)	指触乾燥 (※1)	最終養生 (※2)
	床塗料シリーズ 密着!!コンクリには	1回	10色(カタログ参照) その他調色対応可	主剤 1 硬化剤 1	0-5%	中毛ローラー 刷毛	300	150	3h	8h

※1:塗り重ねが可能な時間です。

※2:人が通行可能な時間です。車やフォークリフト等の重量物の通行の際には24時間以上の乾燥時間を取るようお願いします。

※1-2:気温20℃湿度60%での目安になります。現場環境(気温、湿度、床面の状態、など)によって、時間は前後します。

【使用方法】

- 1)使用する前に主剤・硬化剤それぞれを電動工具で混合し、粘度が均一になるまで攪拌して下さい。
- 2)主剤と硬化剤を1:1(重量比)で混合し、攪拌機等で2分程度よく混ぜ合わせて下さい。
- 3)作業状況に応じて5%を限度に当社EPレデュサーを使用し希釈してください。
- 4)塗装はローラー・刷毛を使用してください。素地面に押し付けて、塗料が表面にしっかり入り込むように塗装してください。
- 5)滑り止め(ノンスリップ)加工を行う場合は、塗料重量20%の珪砂5号とEPレデュサー5%を入れてよく混ぜます。
珪砂は沈殿しやすいため、バケツ内の塗料をローラーでよく攪拌して下さい。珪砂を入れた場合、塗布量が1~2割程度増加します。
- 6)使用後の容器・工具類は専用レデュサー又は洗浄用シンナーで洗浄して下さい。

【使用上の注意】

- 1)天候の良い日を選び、被塗面に結露(水分)が無いことを確認してから作業をするようにして下さい。(気温5℃以上、湿度80%以下)
水分があると塗膜表面のツヤ落ち(白化現象)の原因となります。気温が極端に低い(5℃を下回る)場合、硬化不良を起こす可能性があります。
- 2)塗料は常温で1時間(夏場などの高温時は15分を目安)以内で使い切れる量を混合して下さい。時間が経って粘度が上がった塗料を希釈するのはお控え下さい。
- 3)希釈には弊社のEPレデュサーをご使用下さい。他社のエポキシシンナーを使用されると、塗料の分離や硬化不良の原因となります。
- 4)低温時では、主剤と硬化剤の反応が極端に遅くなり、べた付きや色ムラの原因になる場合がございます。
その場合は、主剤と硬化剤を混合した後、15分程度の熟成時間(反応させるために混合容器内で放置する時間)を置いてから塗装してください。
- 5)欠損がある場合は当社製品の【GOANZENフィラーザラザラ】、クラックは【GOANZENフィラーなめらか】で補修してください。
- 6)屋内専用です。屋外に使用する際は16時間以上乾燥後、当社製品の【耐候床041】で上塗り塗装を行ってください。

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
E-mail:support@somayq.com https://somayq.com/