

シャーシー部分を腐食から守る

防錆剤ブラック / 防錆剤レデューサー

塩カル剤による腐食を防止
飛び散りにくく作業性も抜群

シャーシー部分を塩カル剤による腐食などから守る防錆剤です。指触乾燥が30分※と大変早く、加えて飛び散りにくいため作業性もアップ！
隅々まで浸透し、鉄板・塗膜を長期間保護します。
※気温は20℃時目安



防錆剤レデューサー
左：3.7L / 右：16L

防錆剤ブラック
15kg

色調 防錆剤ブラック：ブラック
防錆剤レデューサー：クリアー

特長 1. 低臭・速乾

目的 シャーシーなどの防錆

用途 ・自動車補修

塗布面積 約45㎡ (350g/㎡)
※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで異なります。

指触乾燥時間 約30分 (永久不乾性)
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。

使用方法

- ① 塗布する部分の水分・浮き錆や泥・ホコリなどは、必ず取り除いてください。
- ② 使用する前によく攪拌してください。
- ③ 【防錆剤レデューサー】を5～10%程度 (容量比) で混合させ、専用ガンまたはアンダーシュツツガンで塗布してください。まわりに飛散した防錆剤は【防錆剤レデューサー】または、ラッカーシンナーで除去してください。
- ④ 使用後の容器・工具類は【防錆剤レデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。

注意点

- 永久不乾性タイプの為、上塗り塗装はできません。
- 低温時 (10℃以下) は、粘度が上がり缶から出にくくなります。その場合は、人肌程度に温め、容器のキャップを外し、まわりを温め流動化させてからご使用ください。
- 【防錆剤ブラック】の上に、上塗り塗装はできません。
- 可燃性ですので火気には十分注意し、風通しの良い場所で作業を行ってください。常温 (20℃) で直射日光の当たらない場所で保管してください。
- プレーキドラムディスクパット及び摩擦材、またはマフラーエンジンブロックなど、熱くなる部分には付着させないでください。
- 乗用車のタイヤハウスへのご使用は避けてください。
- 開封後はしっかりと蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るようにしてください。

※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL: 0280・80・0005(代) FAX: 0280・80・0006(代)
E-mail: support@somayq.com https://somayq.com/

【販売元】