床塗料の上塗りに 耐候床041

屋外でも長期間きれいに発色! 耐久性もアップ!

耐候性、耐久性に優れた塗膜を形成。紫外線による【床塗料シリーズ】の 劣化を防ぎ、長期的に美装性を保ちます。









目的【床塗料シリーズ】の上塗り

容量 5kg セット(主剤 4kg・硬化剤 1kg)

塗布面積 約20㎡ (250g/㎡)

乾燥膜厚 110µm

混合比率 主剤4:硬化剤1(重量比)

可使時間 約1時間(気温20℃の環境下)

※夏場などの高温時は約15分程度を目安に調整

歩行可能時間 約8時間

特長・耐候性、耐久性に優れた塗膜を形成

- ・床塗料の耐久性アップ
- ・屋外でも塗膜の劣化を防ぐ

使用方法

- ●弊社【床塗料シリーズ】の上塗りとしてご使用ください。
 - ・【床塗料】を塗布後、16時間以上経過してからご使用ください。
 - ・塗布後1週間以上経過した場合は、ペーパーをあて足付けをし表面のゴミなどを除去してから 塗布してください。
 - ※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。
- ①床の汚れ、油分をしっかりと除去してください。
- ②塗装範囲外をマスキングテープやマスカーなどで養生してください。
- ③混合前に主剤を電動撹拌機などで粘度が均一になるまで撹拌してください。 硬化剤は、缶を振ってからご使用ください。
- ④主剤・硬化剤を4:1(重量比)で混合し、電動撹拌機などで2分程度よく混ぜ合わせてください。 ※塗料は1時間程度(気温20℃の環境下での目安、夏場などの高温時は15分程度を目安)で使い 切れる量を混合してください。
- ⑤刷毛またはローラーで塗装し、乾燥させてください。
- ⑥使用後の容器、工具類は【APレデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。

使用上の注意

- ●作業状況に応じて5% (混合後の重量比)を限度に当社製品の【APレデューサー】を使用し希釈してください。
- ●ご使用の際は、十分に換気してください。
- ●開封後はしっかりと蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るようにしてください。

カラー

色見本 ※イメージ											調色対応日塗工
名 称	グリーン	ライト グリーン	グレー	ライト グレー	スカイ ブルー	オレンジ	イエロー	アイボリー	ブラウン	ホワイト	色番号で
日塗工色番号	42-50L	39-60L	N-60	N-75	69-50T	12-50V	19-75X	22-80H	09-40L	N-95	指定 ※10セット以上の 発注単位です。

※色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。※床の状態によっては、色やツヤなど仕上がりが異なる事があります。

※調色品は、同色で10セット以上からの発注です。 ※耐候床041は床塗料シリーズとは、多少色が異なります。

※塗布面積は1回塗りの際の目安です。床の状態や作業方法、塗装ロス等で多少異なります。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り 一 あらゆるモノの再生・延命化も



〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31 TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代) E-mail:support@somayq.com/https://somayq.com/ 【販売元】